

Sportburkolat – Magyar nyelvű útmutató

A padlóburkolat megvásárlása előtt először mérje fel az anyagszükségletet és ellenőrizze a helyiséget. Ellenőrizze, hogy a falak derékszöget zárnak-e be, vannak-e oszlopok vagy más kiugrók a fal síkjából. Fontos még az ajtók és más átmenetek száma, illetve, hogy kell-e a fektetésnél más módosító tényezőket - lépcsőket, küszöböket, szintkülönbséget, csatlakozást más burkolattal. Ezek alapján – a várható veszteségek figyelembe vételével – megállapítható az anyagszükséglet.

Lerakás előtt legalább 1 nappal a padlóburkolatot abban a helyiségben kell elhelyezni - legideálisabb eset kiterítve, ahová lefektetésre kerül. Min. +18°C-os levegőhőmérséklet, min. +15°C-os padlőhőmérséklet, ezáltal alkalmazkodik a helyiség klímájához. Fontos, hogy tárolása nem történhet +5°C hőmérséklet alatt.

A burkolat lefektetése előtt az aljzatnak teljesen egyenesnek (ellenőrizzük a felület egyenletlenségét mérőléccel és mérőékkal), szilárdnak, simának, tökéletesen tisztának, száraznak, repedésmentesnek, por és zsírmentesnek kell lennie. Az aljzat egyenletlensége nem lehet több, mint 2mm egy 180 cm-es hosszúságú felületen vizsgálva. A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet.

Az előkészített aljzat nedvességtartalmára vonatkozó előírások:

Padlófűtés nélküli cementesztrich aljzat $\leq 2.0\text{CM}\%$

Padlófűtéssel rendelkező cementesztrich aljzat $\leq 1.8\text{CM}\%$

Padlófűtés nélküli gipszesztrich aljzat $\leq 0.5\text{CM}\%$

Padlófűtéssel rendelkező gipszesztrich aljzat $\leq 0.3\text{CM}\%$

Előírt hőmérséklet: 17-27°C közötti levegőhőmérséklet, minimum 15°C padlőhőmérséklet. A hőmérséklet napi ingadozása a helyiségben nem lehet több, mint 6°C az előírt értékekhez képest. Az előírt hőmérsékletet biztosítani kell a helyiségben legalább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás alatt és legalább 72 óráig a burkolás befejezése után.

A megfelelő aljzat előkészítés után ragasztása javasolt az erre alkalmas padlóragasztó termékkel, amely az aljzat pontos típusától függ. A ragasztáskor mindenkor vegye figyelembe a ragasztógyártó által közölt technológiai előírásokat, technológiai követelményeket. Oldószeres ragasztót kizárólag speciális területekre, mint nedves helységek, lépcsőfelületeknél használjon.

KARBANTARTÁS: vegyi anyagok –aceton, kloroform, etilacetát, bitumen származékok– károsan hatnak rájuk. Érzékeny lehet éles sarkú, éles felületű tárgyakra, az azokkal okozott benyomódásokra, sérülésekre (tűsarok, éles bútorlábak, éles bútor darabok, kerekekkel való hosszabb érintkezés). bizonyos anyagminőségű gumilábak, gumitalpú cipők okozta súrlódások maradandó csíkokat, elszíneződéseket okozhatnak a felületen. A használat közben kialakult szennyeződések eltávolítása az erre alkalmas padlóburkolat tisztító termékekkel történhet. Tisztításkor mindenkor vegye figyelembe a tisztítószer csomagolásán a gyártó által közölt technológiai előírásokat.

